

AMIAANTOL T15 MECANISABLE

DÉCAPANT POUR COLLES / REVÊTEMENTS
BITUMINEUX AMIANTÉS

Version provisoire du 20/01/2023

PRESENTATION

LICEF a mis au point la gamme **AMIAANTOL** destinée à l'élimination des peintures et systèmes organiques amiantés de toutes natures chimiques rencontrés dans le bâtiment, le génie civil et l'industrie. Compte tenu de la grande variété de produits appliqués et afin d'apporter une réponse technique efficace quel que soit le cas, il a été nécessaire de formuler plusieurs produits spécifiques.

AMIAANTOL T15 MECANISABLE est l'un de ces produits, spécifiquement élaboré pour être appliqué à l'airless afin de décapier les revêtements ou colles bitumineuses contenant de l'amiante couramment rencontrés dans le bâtiment et l'industrie.

DOMAINES D'UTILISATION

AMIAANTOL T15 MECANISABLE est adapté au décapage de l'ensemble des systèmes susceptibles de contenir des fibres d'amiante, sur base de bitume, braie, houille, ... :

- Colle noire dalles vinyles
- Ecrans insonorisant type INSONASTIC dans les trains.
- Conduites eaux

MODE D'ACTION

AMIAANTOL T15 MECANISABLE agit par ramollissement des revêtements tout en séquestrant les fibres d'amiante contenues dans le système. Après action, le retrait s'effectue au scaper à lame, au riflard ou à la spatule anglaise sans libérer de fibres et générer de poussières.

MODE D'EMPLOI



Compte tenu de la grande variété de cas de figure possible, nous invitons les utilisateurs à faire appel à notre service technique pour obtenir des conseils.

L'application s'effectue au pistolet Airless de la façon suivante :

- Appliquer une couche épaisse et régulière de décapant
- Laisser agir le temps nécessaire au total ramollissement (24 à 72 heures selon l'épaisseur du revêtement). Le temps utile à cette action devra être validé par un essai au préalable
- Retirer le revêtement ramolli à l'aide d'un scaper à lame, d'un riflard ou d'une spatule de façon soigneuse. Le temps d'ouverture est de plusieurs jours car le produit ne sèche pas.
- On utilisera en complément le produit LICEF AMIAANTOL DILUANT T15 en pulvérisation afin de retirer au chiffon toute trace restante de revêtement.

AVANTAGES

- ✓ Polyvalent
- ✓ temps d'ouverture : ne sèche pas
- ✓ Forme un déchet facile à retirer
- ✓ Très bon Tac
- ✓ Ininflammable
- ✓ Non nocif, non toxique
- ✓ pH neutre



AMIAANTOL T15 MECANISABLE

DÉCAPANT POUR COLLES / REVÊTEMENTS
BITUMINEUX AMIANTÉS

Version provisoire du 20/01/2023

CONSOMMATION

Elle varie en fonction du type de revêtement, du nombre de couches à retirer ainsi que de la nature des fonds. Elle pourra s'établir entre 1kg à 2kg/m².

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Le produit ne sur-pollue pas le déchet. Pour autant les résidus de décapage contenant de l'amiante devront faire l'objet d'une attention particulière et être évacués conformément aux règles en vigueur. Ces déchets devront être emballés selon la réglementation R4412-122 à chaque vacation afin d'éviter tout risque d'empoussièrement suite au séchage du produit.

SÉCURITÉ

Les personnels utilisateurs devront avoir reçu une formation spécifique amiante, être équipés de tous les EPI nécessaires prévus lors des opérations de retrait dites de « sous-section 3 » ou de « sous-section 4 ».

Porter des gants conformes à la norme EN374 en butyle, ou bien, pour un usage unique, en nitrile.

AMIAANTOL T15 MECANISABLE ne présente pas de risque nocif ou toxique malgré son odeur caractéristique et de ce fait n'apporte pas de risque directement associé à son emploi.

EMBALLAGE & CONSERVATION

AMIAANTOL T15 MECANISABLE est présenté en emballage plastique à ouverture totale de 17 kg net.

Stocker à une température comprise entre 5°C et 35°C en emballage fermé. Le produit est stable 12 mois dans son emballage fermé d'origine.

Nota : pour toute autre question concernant le produit ou son application, consulter notre service technique ou notre laboratoire.

